

*Акриловый лак со средним сухим остатком в аэрозольном баллоне предназначен для окраски металлических и пластиковых деталей автомобиля. Обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета, стойкий к механическому воздействию.*



5'



x 2-3



5'



20/20°C

### Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 15 мин

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛЛОН ВСТРЯХНУТЬ!**

### Применение

Дистанция \_\_\_\_\_ 20-25 см  
 Число слоёв \_\_\_\_\_ 2-3  
 Рекомендуемая толщина \_\_\_\_\_ 40-60 мкм  
 Температура \_\_\_\_\_ +15°C - +30°C  
 Относительная влажность воздуха \_\_\_\_\_ до 75%

### Сушка

Воздушная сушка при +20°C \_\_\_\_\_ 20 мин

Срок годности \_\_\_\_\_ 24 месяца