



# BRULEX

## 2К-Прозрачный Грунт-изолятор



- 2К-средство, повышающее адгезию, лессирующее
- для неотшлифованных лакокрасочных покрытий
- прекрасная изоляция подложек критическом состоянии
- можно использовать в качестве лессирующего наполнителя
- не содержит хроматов

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- соотношение смеси 2:1 со всеми MS отвердителями для 2К-материалов Brulex
- жизнеспособность 2-3 ч/20 °C
- 1-2-разовое нанесение методом распыления



## 2K-Прозрачный Грунт-изолят

### ПРИМЕНЕНИЕ:

средство, повышающее адгезию

### ПОДЛОЖКА:

На чистый металлический лист и отшлифованные полизэфирные поверхности необходимо предварительно нанести кислотную грунтовку.

- отверженное лакокрасочное покрытие, отшлифованное

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему Brulex S1.

### ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2:1 со всеми MS отвердителями для 2K-материалов Brulex, жизнеспособность 2-3 ч/20 °C



20% разбавителя 2K Loser  
14-16 сек/DIN 4 мм/20 °C  
мерная линейка № 9



1,3 – 1,4 мм  
2-2,5 бар  
1 = 15 микрон



1,5 – 1,7 мм  
3 – 4 бар  
1 = 15 микрон



15 мин/20 °C



2K-автоэмаль Brulex  
или база Brulex  
и 2K-прозрачные лаки Brulex

выдержка 5-10 мин/20 °C перед печной или ИК-сушкой



## 2К-Прозрачный Грунт-изолят

### ПРИМЕНЕНИЕ:

#### ПОДЛОЖКА:

На чистый металлический лист и отшлифованные полизэфирные поверхности необходимо предварительно нанести кислотную грунтовку.

#### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:

#### ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.

выдержка 5-10 мин/20 °C перед печной или ИК-сушкой

#### лессирующий наполнитель

- отверженное лакокрасочное покрытие, отшлифованное



Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему Brulex S1.



2:1 со всеми MS отвердителями для 2К-материалов Brulex , жизнеспособность 2-3 ч/20 °C



0-5% разбавителей для 2К-мат. Brulex 18 сек/DIN 4 мм/20 °C



1,4 – 1,5 мм  
2-2,5 бар  
2 = 30 – 40 микрон



1,7 – 1,8 мм  
3 – 4 бар  
2 = 30 – 40 микрон



воздушная сушка 2-3 ч/20 °C или 20 мин/60 °C температура объекта



8 мин коротковолнового излучателя 10-12 мин средневолнового излучателя см. Лакокрасочную систему Brulex S7.4.



P800 – P1000



2К-автоэмаль Brulex или база Brulex 2К-прозрачные лаки Brulex



## 2К-Прозрачный Грунт-изолят

Температура вспышки:	Удельный вес:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
24 °C	1,221 г/см <sup>3</sup>	67.2 весовых %	32.8 объемных %	400.1 г/л	

**Теоретический расход/укрытий:** 12-15 м<sup>2</sup>/литр при толщине сухой пленки 30 микрон

**ОСНОВА:** акрилполиуретан

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** После работы растворителем.

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:**



пистолет-распылитель  
с красконаливным  
стаканом 1,3 – 1,6 мм

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Последующее окрашивание необходимо производить в течение 24 часов, после этого легкое шлифование и нанесение покрывного лакокрасочного материала.
- Можно использовать в качестве средства, повышающего адгезию твердых, неотшлифованных подложек при добавлении растворителя (для перехода по лаку) Brulex 2K-Loser.

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т. д. должны быть абсолютно сухими.

Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.

При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.

В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.